

(19)



Europäische Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 821 018 A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
28.01.1998 Patentblatt 1998/05

(51) Int. Cl.⁶: **C08F 255/00**, C08L 51/06
// (C08F255/00, 230:08)

(21) Anmeldenummer: 97111905.2

(22) Anmeldetag: 12.07.1997

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC
NL PT SE**
Benannte Erstreckungsstaaten:
SI

(30) Priorität: 22.07.1996 DE 19629429
22.07.1996 DE 19629427

(71) Anmelder:
**PCD-Polymere Gesellschaft m.b.H.
A-4021 Linz (AT)**

(72) Erfinder:
• **Rätzsch, Manfred, Prof. Dr.**
4202 Kirchschlag (AT)
• **Hesse, Achim, Dr.**
4020 Linz (AT)

- **Bucka, Hartmut**
4622 Eggendorf (AT)
- **Leistner, Dirk, Dr.**
1050 Wien (AT)
- **Ivanchev, Sergej, Prof. Dr.**
Sankt Petersburg (RU)
- **Heikin, Saul, Dr.**
Sankt Petersburg (RU)
- **Mesh, Alla, Dr.**
Sankt Petersburg (RU)
- **Pukschanski, Moisej**
Sankt Petersburg (RU)

(74) Vertreter:
Schinke, Herbert, Dr. Dr.,
Patentanwaltskanzlei
LEUPATENT,
Am Haupttor, Bürocenter
06236 Leuna (DE)

(54) Vernetzbare olefinische Polymere und Verfahren zu ihrer Herstellung

(57) Vernetzbare olefinische Polymere, die aus Mischungen aus olefinischen Polymeren und pfropffähigen ethylenisch ungesättigten Organosilanverbindungen nach einem Zweistufenverfahren unter Einsatz von thermisch zerfallenden Radikalbildnern durch Erwärmung der Mischungen auf eine Temperatur von 30 bis 110°C unterhalb der Erweichungstemperatur bzw. des Kristallitschmelzpunkts der eingesetzten olefinischen Polymeren und nachfolgende Erwärmung der Mischungen auf eine Reaktionstemperatur von 10 bis 60 °C unterhalb der Erweichungstemperatur bzw. des Kristallitschmelzpunkts der eingesetzten olefinischen Polymeren hergestellt wurden, oder nach einem Verfahren unter Einwirkung ionisierender Strahlung bei gleichzeitiger Sorption der Organosilanverbindungen und Strahleneinwirkung hergestellt wurden, sind zur Erzeugung von Folien, Fasern, Platten, Beschichtungen, Rohren, Hohlkörpern, Schaumstoffen und Formteilen geeignet.

EP 0 821 018 A2

Beschreibung

Die Erfindung betrifft vernetzbare olefinische Polymere aus olefinischen Polymeren und ethylenisch ungesättigten Organosilanverbindungen sowie Verfahren zu ihrer Herstellung.

Für verschiedene Einsatzzwecke ist das Eigenschaftsniveau olefinischer Polymerer, wie z. B. Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polybuten-1 (PB), Poly-4-methylpenten (PMP), Polystyren (PS) und der entsprechenden Copolymeren nicht ausreichend. Insbesondere Festigkeit, Zähigkeit, Wärmeformbeständigkeit und Beständigkeit gegenüber verschiedenen Chemikalien bei diesen Polymeren genügen vielen Anforderungen aus dem Bereich der Konstruktions-
 5 teilherstellung nicht.

Durch Einbringen von kovalenten Brückenbindungen zwischen den Polymerketten über Kettenverzweigungen und Vernetzungen kann das Eigenschaftsspektrum dieser Polymerer ausgedehnt werden. So bewirkt beispielsweise die Vernetzung von PE, daß Zähigkeit und Wärmeformbeständigkeit gegenüber dem ursprünglichen Material erhöht werden und die Beständigkeit gegen Chemikalien verbessert wird. Für einige Anwendungen ist auch eine Teilvernetzung des Polymeren ausreichend bzw. vorteilhaft, so z. B. wenn eine höhere Schmelzviskosität benötigt wird.

Die kovalente Brückenbildung zwischen Ketten olefinischer Polymerer wird nach dem bekannten Stand der Technik zum einen über radikalische Verknüpfungsreaktionen erreicht. Dabei kann die Verknüpfung durch Kombination zweier Kettenradikale, die durch Reaktion mit Radikalen zerfallener Peroxide bzw. Azoverbindungen oder durch Einwirkung energiereicher Strahlung entstanden sind, erfolgen und/oder durch Reaktion der Kettenradikale mit zweifach oder mehrfach ungesättigten organischen Verbindungen wie Divinylbenzol, Phenylbismaleinimid oder Pentaerythritoltetraal-
 15 lylether. Letztere sind als gebräuchliche Vernetzungskoagenzien bekannt.

Eine weitere Variante der kovalenten Verknüpfung sind Kondensationen zwischen funktionellen Gruppen des Polymeren, die entweder als Comonomer in der Polymerkette eingebaut vorliegen oder durch Pfpfreaktionen an die Polymerkette gebunden wurden. PE kann beispielsweise durch radikalische Pfpfung mit Vinyltrialkoxysilanen funktionalisiert werden. Durch einen anschließenden katalysierten Hydrolyseschritt und katalysierte Kondensation wird das PE über Siloxanbrücken vernetzt [Plastics and Rubber Processing and Applications 13 (1990) 81-91].

Die Pfpfung von olefinischen Polymeren mit ethylenisch ungesättigten Organosilanverbindungen erfolgt entsprechend dem Stand der Technik unter Zusatz von thermisch zerfallenden Radikalbildnern oder unter Einwirkung ionisierender Strahlung. Die Reaktion kann dabei in inerten Lösungsmitteln, in der Schmelze oder im partikelförmigen, festen Polymer ablaufen. Die Pfpfung in Lösung ist sehr aufwendig und hat keine wirtschaftliche Bedeutung erlangt.

Das Verfahren der Pfpfung von Organosilanverbindungen auf Polyolefine in der Schmelze zur Herstellung von über aufgepfropfte Organosilanverbindungen vernetzbaren Polyolefinen wird in Gegenwart von Peroxiden als thermisch zerfallende Radikalbildner technisch nur bei Polyethylen und Ethylen-Copolymeren genutzt, besitzt aber Nachteile wegen verschiedener Nebenreaktionen. So erfolgt bei der radikalischen Silanpfpfung von Polyethylen in Schmelze bereits die Ausbildung vernetzter Anteile durch Kombination von PE-Kettenradikalen, was sich störend auf die Verarbeitung auswirken kann (erniedrigter Schmelzindex). Eine direkte Übertragung dieses Verfahrens auf Polypropylen scheitert daran, daß auf Grund der tertiären C-Atome in der Molekülstruktur des Polypropylens bei höheren Temperaturen eine β -Kettenspaltung auftritt (Fritz, H., Polymerwerkstoffe Merseburg 1994, 23-32) und der peroxidisch initiierte Kettenabbau des Polypropylens gegenüber der peroxidischen Pfpfung der Organosilanverbindung überwiegt (Ambrosch, I., "Polypropylen", Verlag Khimiya Moskau 1967, S.126). Nachteilig wirkt sich auch die bei Schmelzepfpf-
 30 reaktionen häufig auftretende Verfärbung der Polymeren aus.

Bei der Schmelzepfpfung erfolgt nach DE 2617108 in der 1. Verfahrensstufe die Diffusion der ethylenisch ungesättigten Organosilanverbindung, des Radikalbildners und weiterer Zusatzstoffe unter intensiver Durchmischung der Komponenten bei 60 bis 100°C. Die durch den Radikalbildner initiierte Pfpfung der ethylenisch ungesättigten Organosilanverbindung findet in einer 2. Verfahrensstufe im Extruder bei 180 bis 220°C statt.

Nicht immer werden die Diffusion der ethylenisch ungesättigten Organosilanverbindung und des Peroxids als getrennte Verfahrensstufen ausgeführt.

Nach J5434799 werden bei einem Einstufen-Extruderverfahren ethylenisch ungesättigte Organosilanverbindung und Peroxid gleichzeitig mit dem olefinischen Polymer in den Extruder dosiert und die radikalische Pfpfung unter Aufschmelzen des olefinischen Polymers, Mischung der Komponenten und Temperaturerhöhung initiiert.

Diese Technologie nach DE 2617108 und J5434799 hat infolge der nicht hinreichenden Homogenisierung von olefinischem Polymer, ethylenisch ungesättigter Organosilanverbindung und Radikalbildner den Nachteil, daß in lokalen Bereichen Vernetzung erfolgt und daraus Schwierigkeiten bei der Verarbeitung resultieren.

Weiterhin kann bei Reaktionstemperaturen oberhalb 200°C bei der durch Peroxide initiierten Pfpfung von Organosilanverbindungen ein thermooxidativer Abbau der olefinischen Polymere nicht ausgeschlossen werden, ein Zusatz von Stabilisatoren bewirkt eine Abnahme des Pfpfgrads der Organosilanverbindung (Voight, I., "Licht- und Wärmestabilisierung von synthetischen Polymeren", Verlag Khimiya Moskau 1972, S.59).

Ein zusätzliches Problem bilden die bei der Zersetzung einer Reihe von Peroxiden gebildeten hochtoxischen Spaltprodukte, die ebenfalls in den Finalerzeugnissen zu einem Abfall der dielektrischen Eigenschaften führen.

Die Pfropfung von ethylenisch ungesättigten Monomeren, eingeschlossen ethylenisch ungesättigte Organosilanverbindungen, auf olefinische Polymere in fester Phase in Gegenwart thermisch zerfallender Radikalbildner oder unter Einwirkung ionisierender Strahlung (γ -Strahlung, Röntgenstrahlung, beschleunigte Elektronen) ist ebenfalls bekannt.

Bei der Pfropfung olefinischer Polymerer in Gegenwart von thermisch zerfallenden Radikalbildnern in fester Phase werden partikelförmige olefinische Polymere mit ethylenisch ungesättigten Monomeren und thermisch zerfallenden Radikalbildnern in einem oder mehreren Schritten miteinander gemischt, auf eine bestimmte Reaktionstemperatur erhitzt und zu Pfropfcopolymeren umgesetzt (DE 41 23 972, DD 135 622, DD 131 752, DD 135 621).

Auch bei Pfropfverfahren in fester Phase können die oben vorbenannten unerwünschten Nebenreaktionen auftreten. In US 45 95 726 wird auf die dabei ablaufende Polypropylen Degradierung verwiesen, die sich in einer Erhöhung des Schmelzindex bemerkbar macht. Als Nebenerscheinung werden dabei auch die Homopolymerisation der eingesetzten ethylenisch ungesättigten Monomeren genannt. Homopolymere können auch an der Oberfläche der zu pfropfenden Polymerpartikel entstehen und Agglomeration der festen Partikel verursachen, wodurch die Rieselfähigkeit beeinträchtigt wird. Die Folge sind Anbackungen an der Reaktorwand und unerwünschte Agglomerate. Ein weiterer Nachteil besteht darin, daß die Pfropfung von ethylenisch ungesättigten Monomeren nicht gleichmäßig über den Partikelquerschnitt stattfindet.

Bei der Pfropfung olefinischer Polymerer unter Einwirkung ionisierender Strahlung in fester Phase wurden nach EP 437 808 Vinylmonomere wie Styren, Butylmethacrylat, Butylacrylat und Benzylmethacrylat auf Polyolefine, einschließlich Polypropylen, nach der "Vorbestrahlungsmethode" gepfropft, wobei Polyolefinpulver oder Polyolefingranulate bei 10 bis 85°C einer Vorbestrahlung unter inerten Bedingungen bei Bestrahlungsdosen von 1 bis 12 Mrd unterzogen wurden und nachfolgend die Pfropfung durch Kontaktierung mit dem flüssigen Monomer bzw. der Monomerlösung bei 10 bis 50°C erfolgte.

Bei der Vorbestrahlungsmethode werden die Polymerradikale im Gesamtvolumen der Polymerpartikel gebildet, diese Polymerradikale bilden den Ausgangspunkt für die nachfolgende Aufpfropfung der ethylenisch ungesättigten Monomeren. Das Verfahren wird zur Verbesserung der Adhäsionseigenschaften, der Anfärbbarkeit und der Erzielung von Ionenaustausch-Eigenschaften von olefinischen Polymeren genutzt.

Nach EP 437 808 wird durch den Ausschluß von Sauerstoff bei der Bestrahlung von olefinischen Polymeren der Polymerabbau verhindert, dabei können aber nach der Vorbestrahlungsmethode mit guten Ausbeuten lediglich sehr reaktionsfähige ethylenisch ungesättigte Monomere wie Styren oder Acrylate gepfropft werden.

Reaktionsträge ethylenisch ungesättigte Monomere wie Vinylsilane lassen sich nach der Vorbestrahlungsmethode nicht pfropfen.

DT 135 499 beschreibt die Pfropfung von olefinischen Polymeren, eingeschlossen Polypropylen, in Wirbelschicht nach der Vorbestrahlungsmethode und nach der Simultanbestrahlungsmethode (Vorsorption). Bei Polypropylen erfolgte bei Einsatz von Vinylsilanen lediglich eine Oberflächenpfropfung, die Pfropfgrade waren zu niedrig, um eine Vernetzbarkeit des Polypropylen durch Feuchtigkeit zu erzielen.

In DE 24 39 514 wird die Herstellung vernetzbarer Polyethylen-Hochspannungskabel durch Vorsorption des Vinylsilans in Polyethylen in einem Spezialmischer und kontinuierliche Bestrahlung des Kabels bei Raumtemperatur beschrieben, der Abbau des Polyethylens durch Bestrahlung unter diesen Bedingungen war gering.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung bestand in der Entwicklung von vernetzbaren olefinischen Polymeren, die die beschriebenen Nachteile bekannter vernetzbarer olefinischer Polymerer wie Inhomogenitäten und unerwünschte Nebenprodukte im Modifizierungsprodukt, die sich gewöhnlich in einer Verschlechterung der Gebrauchseigenschaften bemerkbar machen, vermeiden, sowie in der Entwicklung von Verfahren zu ihrer Herstellung.

Die Aufgabe wurde durch vernetzbare olefinische Polymere aus olefinischen Polymeren, ethylenisch ungesättigten Organosilanverbindungen, weiteren Zusatzstoffen und gegebenenfalls weiteren ethylenisch ungesättigten Monomeren, gesättigten Organosilanverbindungen und Verdünnungsmitteln gelöst, wobei die erfindungsgemäßen vernetzbaren olefinischen Polymeren nach einem Verfahren hergestellt worden sind, bei dem Mischungen aus

- a) 100 Gew. Teilen olefinischen Polymeren,
- b) 0,05 bis 10 Gew. Teilen ethylenisch ungesättigten Organosilanverbindungen, bevorzugt Organosilanverbindungen der Formel $XY_{3-n}SiR_n$, in der X eine pfropffähige ethylenisch ungesättigte Gruppe, Y Alkyl und/oder Aryl und R eine C_1 bis C_8 -Alkoxy- und/oder Carboxygruppe und/oder Halogen darstellt, und n für die Zahlen 1, 2 oder 3 steht,
- c) 0 bis 10 Gew. Teilen weiteren ethylenisch ungesättigten Monomeren,
- d) 0 bis 10 Gew. Teilen gesättigten Organosilanverbindungen, bevorzugt Organosilanverbindungen der Formel Z_4SiR_n , in der Z eine Epoxyalkyl-, Glycidoxyalkyl-, Mercaptoalkyl-, Aminoalkyl- und/oder Isocyanatoalkyl-Gruppe darstellt und R eine C_1 bis C_8 -Alkoxy- und/oder Acetoxygruppe und/oder Halogen darstellt und n für die Zahlen 1, 2 oder 3 steht,
- e) 0,01 bis 45 Gew. Teilen an weiteren Zusatzstoffen

A) unter Zusatz von 0,01 bis 5 Masse%, bezogen auf die eingesetzten olefinischen Polymere, an Acylperoxiden, Alkylperoxiden, Hydroperoxiden, Ketonperoxiden, Perestern, Peroxidcarbonaten, Peroxiketalen, Azoverbindungen und/oder Azonitrilen als thermisch zerfallende Radikalbildner unter Inertbedingungen in einer ersten Stufe auf eine Temperatur T_1 erhitzt wird, die 30 bis 110°C unterhalb der Erweichungstemperatur bzw. des Kristallitschmelzpunkts der eingesetzten Polymeren liegt, und in einer zweiten Stufe auf eine Reaktionstemperatur $T_2 > T_1$ erhitzt wird, die 10 bis 60°C unterhalb der Erweichungstemperatur bzw. des Kristallitschmelzpunkts der eingesetzten Polymeren liegt, oder

B) unter Zusatz von 0 bis 40 Masse% an inerten Verdünnungsmitteln einer ionisierenden Bestrahlung bei Bestrahlungsdosen im Bereich von 0,01 bis 1,0 Mrd und Temperaturen im Bereich von 5 bis 110°C unterhalb der Erweichungstemperatur bzw. des Kristallitschmelzpunkts der eingesetzten Polymeren unterzogen werden, wobei die Prozeßbedingungen für die Herstellung der vernetzbaren olefinischen Polymeren zweckmäßig nach der Beziehung

$$M = K [T_{ME} + 80 - T_P / T_{ME} - T_P] \times \log (1 + 5,2 D) \times 100$$

M= Masseanteil an aufgepfropften ethylenisch ungesättigten Organosilanverbindungen bzw. an aufgepfropften ethylenisch ungesättigten Organosilanverbindungen und weiteren ethylenisch ungesättigten Verbindungen (in Masse%),

K= Empirischer Faktor, der durch die Art der ethylenisch ungesättigten Verbindungen und deren Sorptionskinetik bestimmt wird,

T_{ME} = Erweichungstemperatur bzw. des Kristallitschmelzpunkts der eingesetzten Polymeren

T_P = Prozeßtemperatur (in °C),

D= Absorbierte Dosis der ionisierenden Strahlung (in Mrd)

eingestellt werden.

Für Propylenpolymere (T_{ME} rd. 160°C) vereinfacht sich die vorgenannte Beziehung zu

$$M = K [240 - T / 160 - T] \times \log (1 + 5,2 D) \times 100$$

M= Masseanteil an aufgepfropften ethylenisch ungesättigten Organosilanverbindungen bzw. an aufgepfropften ethylenisch ungesättigten Organosilanverbindungen und weiteren ethylenisch ungesättigten Verbindungen (in Masse%),

K= Empirischer Faktor, der durch die Art der ethylenisch ungesättigten Verbindungen und deren Sorptionskinetik bestimmt wird,

T= Prozeßtemperatur (in °C),

D= Absorbierte Dosis der ionisierenden Strahlung (in Mrd).

Der empirische Faktor K beträgt z.B. für Vinyltrimethoxysilan 1,6 und für Vinyltriethoxysilan 5,9 .

Als olefinische Polymere sind alle Polymere geeignet, die durch Polymerisation von eine oder mehrere Doppelbindungen enthaltenden Monomeren hergestellt werden können. Bevorzugt sind als olefinische Polymere Homo- und/oder Copolymere von α -Olefinen mit 2 bis 18 C-Atomen, insbesondere lineare und/oder verzweigte Polyethylen-Homo- und/oder -Copolymere, Cycloolefin-Ethylen-Copolymere, Polypropylen-Homopolymere, statistische Propylen-Copolymere, Propylen-Blockcopolymere, statistische Propylen-Blockcopolymere, elastomere Polypropylene, isotaktisches Polybuten-1 und/oder 4-Methylpenten-1- Homo- und/oder -Copolymere, wobei die mittlere Korngröße der als Pulver, Granulate und/oder Griesse vorliegenden olefinischen Polymere 0,001 bis 7 mm, bevorzugt 0,05 bis 4 mm, beträgt.

Die ethylenisch ungesättigten Organosilanverbindungen sind bevorzugt :

- Acryloxyalkylsilane wie Acryloxypropyltrimethoxysilan, Acryloxypropyldimethylethoxysilan, Acryloxypropylmethyldiethoxysilan, Acryloxypropyltrimethoxysilan, Acryloxypropyltrimethoxyethoxysilan, Trimethylsiloxyethylacrylat, Acryloxypropyldimethylchlorsilan und/oder Acryloxypropyltrichlorsilan,
- Alkenylalkoxysilane wie Allyltriethoxysilan, Allyltrimethoxysilan, Octenyltrimethoxysilan, Propenyltriethoxysilan und/oder Propenyltrimethoxysilan,
- Alkenylhalogensilane wie Allylmethyldichlorsilan, Allyldimethylchlorsilan, Hexenyldimethylchlorsilan, Methylcyclohexenylethyldichlorsilan, Allyltrichlorsilan, Hexenyltrichlorsilan, Octenyltrichlorsilan, Propenyltrichlorsilan und/oder

Tetradecenyltrichlorsilan,

- Aminoalkenylsilane wie Aminobutenyltriethoxysilan und/oder Aminoethylallyldimethoxysilan,
- 5 - Aminovinylsilane wie Aminoethyldiethoxyvinylsilan, Aminoethyldimethoxyvinylsilan und/oder Aminophenylvinyltrimethoxysilan,
- Cycloalkenylsilane wie Cyclohexenyltriethoxysilan, Triethoxysilylbicyclohepten, Cyclohexenylethyltrimethoxysilan, Cyclohexenylethyldimethylchlorsilan, Trichlorsilylethylcyclohexen und/oder Cyclohexenyltrichlorsilan,
- 10 - Methacryloxyalkylsilane wie Methacryloxypropyltrimethoxysilan, Methacryloxypropyldimethylethoxysilan, Methacryloxypropylmethyldiethoxysilan, Methacryloxypropyltriethoxysilan, Methacryloxypropyltrimethoxyethoxysilan, Trimethylsiloxyethylmethacrylat, Methacryloxypropyldimethylchlorsilan und/oder Methacryloxypropyltrichlorsilan,
- 15 - Vinylalkoxysilane wie Vinyltributoxysilan, Vinyltriethoxysilan, Vinyltriisopropoxysilan, Vinyltrimethoxysilan, Vinyltris-methoxyethoxysilan, Vinyltrimethoxysiloxysilan, Vinylmethylethoxysilan, Vinylmethoxysilan, Vinylmethyldiethoxysilan, Vinylmethyldiethoxysilan, Phenylvinyltrimethoxysilan, Diphenylvinylethoxysilan, Vinylphenyl-diethoxysilan, Vinylphenyldimethoxysilan und/oder Vinylphenylmethylethoxysilan,
- 20 - Vinylhalogensilane wie Vinylethyldichlorsilan, Vinylmethyldichlorsilan, Diphenylvinylchlorsilan, Phenylvinyl-dichlorsilan, Vinylmethyldichlorsilan und/oder Vinyltrichlorsilan,
- Vinylcarboxysilane wie Vinylmethyldiacetoxysilan und oder Vinyltriacetoxysilan,
- 25 - Mischungen dieser ethylenisch ungesättigten Organosilanverbindungen.

Als weitere ethylenisch ungesättigte Monomere werden bevorzugt :

- 30 - Monovinylverbindungen wie Diethylenglycolmonovinylether, Ethylvinylacetat, Ethylvinylether, Ethylvinylpyridin, Methylvinylacetat, Methylvinylether, Methylvinylpyridin, Vinylacetat, Vinylacetoxymethylketon, Vinyladipat, Vinylbutylether, Vinylbutylketon, Vinylbutyrat, Vinylcarbazol, Vinylcyanoacetat, Vinyl-dodecylether, Vinylether, Vinylethylether, Vinylethylenglycolglycidylether, Vinylethylhexylether, Vinylethylketon, Vinylformat, Vinylfuran, Vinylhexylether, Vinylimidazol, Vinylisobutylether, Vinylisocyanat, Vinylisopropylether, Vinylisopropylketon, Vinyl-laurat, Vinylmethylether, Vinylmethylketon, Vinyloctadecylether, Vinyloctylether, N-Vinylloxazolidon, Vinylpelargonat, 5-Vinylpicolin, Vinylpropionat, N-Vinylpyridin, N-Vinylpyrrolidon und/oder Vinylstearat;
- Divinylverbindungen wie Diethylenglycoldivinylether, Divinylpentan und/oder Divinylpropan;
- 40 - Allylverbindungen wie Allylacetat, Allylalkohol, 3-Allyl-1-buten, Allylbutylether, Allylcyanurat, Allylcyclohexan, Allyl-diethylketon, Allylepoxypolyether, Allylethylether, Allylglycidylether, Allylheptanoat, Allylhexanoat, Allylmethacrylat, Allylmethylether, Allylmethylmaleat, Allyloxy-2,3-propandiol, N-Allylstearamid und/oder Allylvinylether;
- (Meth)acrylsäure und (Meth)acrylsäurederivate wie (Meth)acrylamid, (Meth)acrylnitril, Benzyl(meth)acrylat, Butyl(meth)acrylat, Cyclohexyl(meth)acrylat, N,N - Dimethyl(meth)acrylamid, Dodecyl(meth)acrylat, Ethyl(meth)acrylat, 2-Ethylhexyl(meth)acrylat, 2-Ethoxyethyl(meth)acrylat, Glycidyl(meth)acrylat, Hydroryethyl(meth)acrylat, Isopropyl(meth)acrylat, 2-Methoxyethyl(meth)acrylat, 4-Methoxybenzyl(meth)acrylat, Methyl(meth)acrylat, Natrium(meth)acrylat, N-tert.butoxycarbonyl-2-aminoethyl(meth)acrylat, Octyl(meth)acrylat, n-Propyl(meth)acrylat und/oder Tetrahydrofurfuryl(meth)acrylat;
- 45 - Ungesättigte Dicarbonsäureanhydride wie Citraconsäureanhydrid, Fumarsäureanhydrid, Itakonsäureanhydrid und/oder Maleinsäureanhydrid;
- Diene wie Butadien, Butadien-1-carbonsäure, Chloropren, Cyclohexadien-1,3, Cyclohexadien-1,5, Cyclopentadien, 2,3-Dimethylbutadien, 1-Ethoxybutadien, 1,4-Heptadien, 1,4-Hexadien, 1,6-Hexadien, Isopren, Norbornadien, und/oder 1,4-Pentadien ;
- 55 - Mischungen dieser weiteren ethylenisch ungesättigten Monomeren.

Bevorzugte Beispiele für gesättigte Organosilanverbindungen sind Epoxyalkylsilane, Glycidoxyalkylsilane, Aminoalkylsilane, Ureidoalkylsilane und/oder Isocyanatoalkylsilane, insbesondere Glycidoxypropyltrimethoxysilan und/oder Glycidoxypropyltriethoxysilan.

Die weiteren Zusatzstoffe sind bevorzugt 0,01 bis 2,5 Gew. Teile Stabilisatoren, 0,1 bis 1 Gew. Teile Antistatika, 0,2 bis 3 Gew. Teile Pigmente, 0,05 bis 1 Gew. Teile Nukleierungsmittel, 5 bis 40 Gew. Teile Füll- und/oder Verstärkerstoffe, 5 bis 20 Gew. Teile elastifizierende Zusatzstoffe, 2 bis 20 Gew. Teile Flammenschutzmittel, 0,5 bis 10 Gew. Teile Lösungsmittel und/oder 0,01 bis 1 Gew. Teile, jeweils bezogen auf die olefinischen Polymeren, Verarbeitungshilfsmittel.

Die Stabilisatoren sind bevorzugt Mischungen aus 0,01 bis 0,6 Masse% phenolischen Antioxidantien, 0,01 bis 0,6 Masse% Verarbeitungsstabilisatoren auf Basis von Phosphiten, 0,01 bis 0,6 Masse% Hochtemperaturstabilisatoren auf Basis von Disulfiden und Thioäthern und 0,01 bis 0,8 Masse% sterisch gehinderten Aminen (HALS).

Geeignete phenolische Antioxidantien sind 2-tert. Butyl-4,6-dimethyl-phenol, 2,6-Di-tert. butyl-4-methylphenol, 2,6-Di-tert. butyl-4-isoamylphenol, 2,6-Di-tert. butyl-4-ethylphenol, 2-tert. Butyl-4,6-diisopropylphenol, 2,6-Dicyclopentyl-4-methylphenol, 2,6-Di-tert. butyl-4-methoxymethylphenol, 2-tert. Butyl-4,6-dioctadecylphenol, 2,5-Di-tert. butylhydrochinon, 2,6-Di-tert. butyl-4,4-hexadecyloxyphenol, 2,2'-Methylen-bis(6-tert. butyl-4-methylphenol), 4,4'-Thio-bis-(6-tert. butyl-2-methylphenol), 3(3,5-Di-tert. butyl-4-hydroxyphenyl)propionsäureoctadecylester, 1,3,5-Trimethyl-2,4,6-tris-(3',5'-di-tert. butyl-4-hydroxybenzyl)benzen und/oder Pentaerythritol-tetrakis[3-(3,5-di-tert. butyl-4-hydroxyphenyl)]propionat.

Als HALS-Verbindungen sind Bis-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidylsebazat und/oder Poly-([1,1,3,3-tetramethylbutyl-imino]-1,3,5-triazin-2,4-diyl)[2,2,6,6-tetramethyl-piperidyl-amino]hexamethylen-4-(2,2,6,6-tetra-methyl)piperidyl-imino] besonders geeignet.

Bevorzugte Verarbeitungshilfsmittel sind Calciumstearat, Magnesiumstearat und/oder Wachse.

Als elastifizierend wirkende Zusatzstoffe sind siloxanendständige Oligosiloxane, thermoplastische Polyurethane, Polyoxyethylene, Polyoxypropylene oder Mischungen aus diesen Polymeren geeignet.

Geeignete Füll- und/oder Verstärkungstoffe sind Talkum, Kreide, Glimmer, Wollastonit, Glas-, Kohle-, Aramid- oder Keramikfasern, weitere synthetische Fasern oder Cellulosefasern.

Die vernetzbaren olefinischen Polymere aus olefinischen Polymeren, ethylenisch ungesättigten Organosilanverbindungen, weiteren Zusatzstoffen und gegebenenfalls weiteren ethylenisch ungesättigten Monomeren, gesättigten Organosilanverbindungen und Verdünnungsmitteln werden erfindungsgemäß nach einem Verfahren hergestellt, bei dem Mischungen aus

a) 100 Gew. Teilen olefinischen Polymeren,

b) 0,05 bis 10 Gew. Teilen ethylenisch ungesättigten Organosilanverbindungen, bevorzugt Organosilanverbindungen der Formel $XY_{3-n}SiR_n$, in der X eine pfropffähige ethylenisch ungesättigte Gruppe, Y Alkyl und/oder Aryl und R eine C_1 bis C_8 -Alkoxy- und/oder Carboxygruppe und/oder Halogen darstellt, und n für die Zahlen 1, 2 oder 3 steht,

c) 0 bis 10 Gew. Teilen weiteren ethylenisch ungesättigten Monomeren,

d) 0 bis 10 Gew. Teilen gesättigten Organosilanverbindungen, bevorzugt Organosilanverbindungen der Formel Z_4SiR_n , in der Z eine Epoxyalkyl-, Glycidoxyalkyl-, Mercaptoalkyl-, Aminoalkyl- und/oder Isocyanatoalkyl-Gruppe darstellt und R eine C_1 bis C_8 -Alkoxy- und/oder Acetoxygruppe und/oder Halogen darstellt und n für die Zahlen 1, 2 oder 3 steht,

e) 0,01 bis 45 Gew. Teilen an weiteren Zusatzstoffen

unter Zusatz von 0,01 bis 5 Masse%, bezogen auf die eingesetzten olefinischen Polymeren, an Acylperoxiden, Alkylperoxiden, Hydroperoxiden, Ketonperoxiden, Perestern, Peroxidcarbonaten, Peroxiketalen, Azoverbindungen und/oder Azonitrilen als thermisch zerfallende Radikalbildner unter Inertbedingungen in einer ersten Stufe auf eine Temperatur T_1 erhitzt werden, die 30 bis 110°C, bevorzugt 10 bis 25°C, unterhalb der Erweichungstemperatur bzw. des Kristallitschmelzpunkts der eingesetzten Polymeren liegt und wobei bei einer Verweilzeit von 1 bis 240 Min., bevorzugt 20 bis 50 min, weniger als 5 Masse% des verwendeten thermisch zerfallenden Radikalbildners zerfallen dürfen, und bei dem die Mischungen in einer zweiten Stufe auf eine Reaktionstemperatur $T_2 > T_1$ erhitzt werden, die 10 bis 60°C, bevorzugt 5 bis 18°C, unterhalb der Erweichungstemperatur bzw. des Kristallitschmelzpunkts der eingesetzten Polymeren liegt und bei dem die Halbwertszeit des Zerfalls des verwendeten thermisch zerfallenden Radikalbildners höchstens 60 min. und die Reaktionszeit mindestens 6 Halbwertszeiten des Zerfalls des verwendeten thermisch zerfallenden Radikalbildners beträgt.

Die olefinischen Polymere werden als Partikel in der festen Phase eingesetzt und liegen bevorzugt als Pulver, Granulate oder Grieße vor. Die bevorzugte Korngröße liegt dabei im Bereich von 0,001 bis 7 mm, besonders bevorzugt bei 0,05 bis 4 mm. Besonders vorteilhaft erweist es sich, direkt aus der Polymerisationsanlage kommende Polyolefinpartikel zu modifizieren.

Eine besondere Verfahrensvariante bildet der Einsatz von Aminosilanen als gesättigte Organosilanverbindungen

und von ungesättigten Carbonsäureanhydriden als weitere ethylenisch ungesättigte Monomere. Beide Komponenten werden bevorzugt im Molverhältnis 1:1 eingesetzt.

Zur Verbesserung der Dispergierbarkeit der Reaktionskomponenten und zur Erzielung einer Quellung der olefinischen Polymeren können der Mischung als weitere Zusatzstoffe 0,5 bis 10 Gew. Teile organische Lösungsmittel als Lösungsmittel für Monomere und Radikalbildner und Quellmittel für die olefinischen Polymeren zugesetzt werden. Geeignete Lösungsmittel bzw. Quellmittel sind bevorzugt Toluol, Chlorbenzol, Aceton, Methanol, Ethanol, Methyl-ethylketon, Ether und/oder Dioxan.

Die bei dem erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzten thermisch zerfallenden Radikalbildner sind :

- Acylperoxide wie Acetylbenzoylperoxid, Benzoylperoxid, 4-Chlorbenzoylperoxid, Dinitrobenzoylperoxid, 3-Methoxybenzoylperoxid und/oder Methylbenzoylperoxid;
- Alkylperoxide wie Allyl-tert.butylperoxid, 2,2-Bis-(tert.butylperoxybutan), 1,1-Bis-(tert.butylperoxy)-3,3,5-trimethylcyclohexan, Diisopropylaminomethyl-tert.amylperoxid, Dimethylaminomethyl-tert.amylperoxid, Diethylaminomethyl-tert.butylperoxid, Dimethylaminomethyl-tert.butylperoxid, 1,1-Di-(tert.amylperoxy)-cyclohexan, tert. Amylperoxid, tert. Butylcumylperoxid, tert. Butylperoxid und/oder 1-Hydroxy-butyl-n-butylperoxid
- Hydroperoxide wie Decalinhydroperoxid und/oder Tetralinhydroperoxid;
- Ketonperoxide wie Methyl-ethylketonhydroperoxid;
- Peroxiketale wie 1,1-Di-tert.butylperoxy-3,3,5-trimethylcyclohexan;
- Perester und Peroxycarbonate wie Butylperacetat, Cumylperacetat, Cumylperpropionat, Cyclohexylperacetat, Di-tert.butylperadipat, Di-tert.butylperazelat, Di-tert.butylperglutarat, Di-tert.butylperphthalat, Di-tert.butylpersebazat, 4-Nitrocumylperpropionat, 1-Phenylethylperbenzoat, Phenylethylnitroperbenzoat, tert. Butylbicyclo-(2,2,1)heptanpercarboxylat, tert. Butyl-4-carbomethoxyperbutyrat, tert. Butylcyclobutanpercarboxylat, tert. Butylcyclohexylperoxycarboxylat, tert. Butylcyclopentylpercarboxylat, tert. Butylcyclopropanpercarboxylat, tert. Butyldimethylpercinnamat, tert. Butyl-2-(2,2-diphenylvinyl)-perbenzoat, tert. Butyl-4-methoxyperbenzoat, tert. Butylperbenzoat, tert. Butylcarboxycyclohexan, tert. Butylpernapththoat, tert. Butylperoxyisopropylcarbonat, tert. Butylpertoluat, tert. Butyl-1-phenylcyclopropylpercarboxylat, tert. Butyl-2-propylperpenten-2-oat, tert. Butyl-1-methylcyclopropylpercarboxylat, tert. Butyl-4-nitrophenylperacetat, tert. Butylnitrophenylperoxycarbamat, tert. Butyl-N-succinimidopercarboxylat, tert. Butylpercrotonat, tert. Butylpermaleinsäure, tert. Butylpermethacrylat, tert. Butylperoctoat, tert. Butylperoxyisopropylcarbonat, tert. Butylperisobutytrat, tert. Butylperacrylat und/oder tert. Butylperpropionat;
- Azonitrile wie 2-Cyano-2-propylazoformamid, 2,2'-Azo-bis-2-methylpropionitril, 1,1'-Azo-bis-cyclopentannitril, 1,1'-Azo-bis-cyclohexannitril und/oder 2,2'-Azo-bis-cyclohexylpropionitril;
- Azoverbindungen wie 2,2'-Azo-bis-methyl-2-methylpropionat, Azo-bis-(N,N'-diethylenisobutyramidin), 1,1'-Azo-bis-1-phenylethan und/oder 1,1'-Azo-bis-1-phenylpropan;
- Gemische dieser Radikalbildner.

Die Inertbedingungen werden durch Einsatz inerter Gasen wie Stickstoff oder Argon bei der Reaktionsführung erzielt.

In Abhängigkeit von den gewählten Verfahrensbedingungen erfolgt das Erhitzen auf der 1. Temperaturstufe 1 bis 240 min, bevorzugt 20 bis 50 min, und auf der 2. Temperaturstufe mindestens 6 Halbwertszeiten des Zerfalls des verwendeten thermisch zerfallenden Radikalbildners, dies sind in Abhängigkeit von der Zerfallscharakteristik des benutzten Radikalbildners 5 bis 180 min, bevorzugt 10 bis 90 min, besonders bevorzugt 30 bis 60 min.

Zweckmäßige Reaktionstemperaturen sind für T_1 30 bis 50°C und die Temperatur T_2 10 bis 30°C unterhalb der Erweichungstemperatur bzw. des Kristallitschmelzpunktes.

Ein weiteres Verfahren zur Herstellung vernetzbarer olefinischer Polymerer aus olefinischen Polymeren, ethylenisch ungesättigten Organosilanverbindungen, weiteren Zusatzstoffen und gegebenenfalls weiteren ethylenisch ungesättigten Monomeren, gesättigten Organosilanverbindungen und Verdünnungsmitteln besteht erfindungsgemäß darin, daß Mischungen aus

- a) 100 Gew. Teilen olefinischen Polymeren,
- b) 0,05 bis 10 Gew. Teilen ethylenisch ungesättigten Organosilanverbindungen, bevorzugt Organosilanverbindun-

gen der Formel $XY_{3-n}SiR_n$, in der X eine pfropffähige ethylenisch ungesättigte Gruppe, Y Alkyl und/oder Aryl und R eine C_1 bis C_8 -Alkoxy- und/oder Carboxygruppe und/oder Halogen darstellt, und n für die Zahlen 1, 2 oder 3 steht,

c) 0 bis 10 Gew. Teilen weiteren ethylenisch ungesättigten Monomeren,

d) 0 bis 10 Gew. Teilen gesättigten Organosilanverbindungen, bevorzugt Organosilanverbindungen der Formel Z_nSiR_n , in der Z eine Epoxyalkyl-, Glycidoxalkyl-, Mercaptoalkyl-, Aminoalkyl- und/oder Isocyanatoalkyl - Gruppe darstellt und R eine C_1 bis C_8 - Alkoxy- und/oder Acetoxygruppe und/oder Halogen darstellt und n für die Zahlen 1, 2 oder 3 steht,

e) 0,01 bis 45 Gew. Teilen an weiteren Zusatzstoffen

unter Zusatz von 0 bis 40 Masse% an inerten Verdünnungsmitteln einer ionisierenden Bestrahlung, die bevorzugt durch Nuklidstrahlenquellen enthaltende Bestrahlungseinrichtungen oder durch Elektronenbeschleuniger appliziert wird, bei Bestrahlungsdosen im Bereich von 0,01 bis 1,0 Mrd, bevorzugt von 0,01 bis 0,25 Mrd, und Temperaturen im Bereich von 5 bis 110°C, bevorzugt 20 bis 80°C, unterhalb der Erweichungstemperatur bzw. des Kristallitschmelzpunkts der eingesetzten Polymeren unterzogen werden, wobei die Prozeßbedingungen für die Herstellung der vernetzbaren olefinischen Polymeren zweckmäßig nach der Beziehung

$$M = K [T_{ME} + 80 - T_P / T_{ME} - T_P] \times \log (1 + 5,2 D) \times 100$$

M= Masseanteil an aufgepfropften ethylenisch ungesättigten Organosilanverbindungen bzw. an aufgepfropften ethylenisch ungesättigten Organosilanverbindungen und weiteren ethylenisch ungesättigten Verbindungen (in Masse%),

K= Empirischer Faktor, der durch die Art der ethylenisch Ungesättigten Verbindungen und deren Sorptionskinetik bestimmt wird,

T_{ME} = Erweichungstemperatur bzw. des Kristallitschmelzpunkts der eingesetzten Polymeren

T_P = Prozeßtemperatur (in °C),

D = Absorbierte Dosis der ionisierenden Strahlung (in Mrd)

eingestellt werden.

Zur Verbesserung der Dispergierbarkeit der Reaktionskomponenten können der Mischung als weitere Zusatzstoffe inerte Verdünnungsmittel wie gesättigte Kohlenwasserstoffe, Aceton, Methanol, Ethanol, Methylethylketon, Ether und/oder Dioxan zugesetzt werden.

Für die Applikation der ionisierenden Strahlung sind Nuklidbestrahlungsanlagen mit Kobalt-60 oder Cäsium-137 als Strahlenquellen geeignet. Bei hohen Produktdurchsätzen ist die Anwendung von Elektronenbeschleunigern für die Applikation der ionisierenden Strahlung vorteilhaft. Geeignet sind dabei Elektronenbeschleuniger vom Cockroft-Walton-Typ mit Energien im Bereich von 300 bis 4500 KeV sowie Linearelektronenbeschleuniger mit Energien im Bereich von 1000 bis 10000 KeV.

Besonders vorteilhaft ist eine kontinuierliche Prozeßführung, bei der das Sauerstofffreie feinteilige olefinische Polymer direkt aus der Polyolefin-Synthesestation kontinuierlich nach dem erfindungsgemäßen Verfahren die Modifizierungsstation unter gleichzeitiger Sorption und Bestrahlung durchläuft.

Eine bevorzugte Variante des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Herstellung vernetzbarer olefinischer Polymerer unter Anwendung ionisierender Strahlung besteht darin, daß als olefinische Polymere Propylenpolymere eingesetzt werden, die ionisierende Bestrahlung bei Temperaturen von 20 bis 155°C, bevorzugt bei 80 bis 140°C, erfolgt, und die Prozeßbedingungen für die Herstellung der vernetzbaren Polypropylene zweckmäßig nach der Beziehung

$$M = K [240 - T / 160 - T] \times \log (1 + 5,2 D) \times 100$$

M= Masseanteil an aufgepfropften ethylenisch ungesättigten Organosilanverbindungen bzw. an aufgepfropften ethylenisch ungesättigten Organosilanverbindungen und weiteren ethylenisch ungesättigten Verbindungen (in Masse%),

K= Empirischer Faktor, der durch die Art der ethylenisch ungesättigten Verbindungen und deren Sorptionskinetik bestimmt wird,

T= Prozeßtemperatur (in °C),

D= Absorbierte Dosis der ionisierenden Strahlung (in Mrd)

eingestellt werden.

Bestrahlungstemperaturen unter 80°C führen bei dem erfindungsgemäßen Verfahren bei Einsatz von Propylenpolymeren zu einem Absinken der Pfropfausbeute. Überraschenderweise zeigte es sich, daß die ethylenisch ungesättig-

ten Organosilanverbindungen einen stabilisierenden Einfluß auf den strahlenchemischen Abbau von Propylenpolymeren besitzen, so daß auf den Zusatz spezieller Stabilisatoren verzichtet werden kann und dadurch bei niedrigen Bestrahlungsdosen ohne Polypropylenabbau hohe Ppropausbeuten erzielt werden. Bei Bestrahlungsdosen über 0,25 Mrd ist ein geringer Kettenabbau des Polypropylens feststellbar. Eine Bildung von Homopolymeren auf Basis der ethylenisch ungesättigten Organosilanverbindungen konnte nicht nachgewiesen werden.

Sowohl bei dem Verfahren unter Zusatz von thermisch zerfallenden Radikalbildnern als auch bei dem Verfahren unter Einwirkung ionisierender Strahlung zur Radikalerzeugung bei der Herstellung vernetzbarer olefinischer Polymerer werden die Sorption der ethylenisch ungesättigten Organosilanverbindungen und gegebenenfalls der weiteren ethylenisch ungesättigten Monomeren und gesättigten Organosilanverbindungen durch die olefinischen Polymere und die Umsetzung dieser sorbierten Reaktanden mit den olefinischen Polymeren bevorzugt bei Drucken von 0,01 bis 1 MPa, besonders bevorzugt bei Drucken von 0,05 bis 0,5 MPa, vorgenommen.

Die nach beiden erfindungsgemäßen Verfahrensvarianten hergestellten vernetzbaren silangefropften olefinischen Polymeren liegen als rieselfähige, nicht agglomerierte Polymerpartikel vor, die sich problemlos aus dem Reaktionsgefäß austragen lassen und keine signifikante Veränderung der Farbe und des Schmelzindex zeigen.

Die erfindungsgemäßen vernetzbaren olefinischen Polymere können nach üblichen thermoplastischen Verarbeitungsverfahren, gegebenenfalls unter Zusatz von Silanolkondensationskatalysatoren wie Dibutylzinndilaurat oder Dibutylzinndiacetat, zu vernetzbaren Halbzeugen und Formstoffen verarbeitet werden und durch Kontaktierung mit Wasser oder Wasserdampf vernetzt werden.

Die vernetzbaren olefinischen Polymere sowie Mischungen mit nichtmodifizierten olefinischen Polymeren sind bevorzugt zur Herstellung von Folien, Fasern, Platten, Beschichtungen, Rohren, Hohlkörpern, Schaumstoffen und/oder Formteilen geeignet. Der Einsatz dieser Halbzeuge und Formstoffe erfolgt insbesondere in Anwendungen, bei denen eine erhöhte Chemikalienresistenz und Wärmeschockbeständigkeit gefordert werden.

Die Erfindung wird durch nachfolgende Beispiele erläutert :

Vergleichsbeispiel 1

In einem verschleißbaren Edelstahlrührgefäß mit Heizmantel und Vorrichtung zur Stickstoffspülung wurden 100 Gew.Teile Polypropylen-Homopolymerpulver mit einem mittleren Korndurchmesser von 0,4 mm und einem Schmelzindex von 2,86 g/10 min (bei 230°C/2,16 kp, entspr. DIN 53735) unter Stickstoffatmosphäre auf die Reaktionstemperatur von 110°C unter Rühren aufgeheizt und dann mit dem Flüssigkeitsgemisch, bestehend aus 1,5 Gew. Teilen Vinyltrimethoxysilan (VTMOS) und 1,0 Gew.Teilen tert.-Butylperoxy-2-ethylhexanoat (TBPEH), unter intensiver Durchmischung des Pulverbettes versetzt. Der Reaktor wurde verschlossen und das Reaktionsgemisch 2 Stunden unter Rühren temperiert. Nach Abkühlung auf Raumtemperatur erfolgte in einem Mischer der Zusatz der Stabilisatoren Tetrakis[methylen(3,5-di-tert.butylhydroxyhydrocinnamat)]methan (0,2 Gew.Teile), Ionol (0,4 Gew.Teile) und Tris(2,4-di-tert.butylphenyl)phosphit (0,2 Gew.Teile). Nach einer 12 - stündigen Vakuumtrocknung bei 75 °C zur Entfernung von nichtge--pfpottem Monomer erfolgte die Messung des Schmelzindex und die IR-spektroskopische Bestimmung des Silangehaltes.

Die Analysendaten der Ppropfcopolymeren nach Beispielen 1 bis 8 sind in Tabelle 1 zusammengefaßt.

Beispiel 2:

Einsatzstoffe und Mengen entsprechen Beispiel 1. In dem Edelstahlrührgefäß wird Polypropylen-Homopolymerpulver vorgelegt und der Reaktor wird durch Stickstoffspülung inertisiert. Unter Rühren des Pulverbettes erfolgt die Dosierung des Flüssigkeitsgemischs. Nach 30 Min. Rühren bei einer Temperatur von rd. 50°C wird das beladene Pulver auf die Temperatur von 110°C aufgeheizt und der Versuch wie in Beispiel 1 fortgeführt.

Vergleichsbeispiel 3 :

Einsatzstoffe wie in Beispiel 1, aber mit veränderten Mengen: Zu 100 Gew.Teilen Polypropylen-Homopolymerpulver wird ein Flüssigkeitsgemisch, bestehend aus 3,5 Gew.Teilen VTMOS und 1,0 Gew.Teilen TBPEH, dosiert. Versuchsdurchführung wie in Beispiel 2 .

Beispiel 4 :

Einsatzstoffe und Mengen wie in Beispiel 3, zusätzlich Einsatz eines Lösungsmittels. Das Flüssigkeitsgemisch enthält 3,5 Gew.Teile VTMOS, 1,0 Gew.Teile TBPEH und 4,5 Gew.Teile Aceton. Versuchsdurchführung wie in Beispiel 2.

Beispiel 5 :

Durchführung des Versuchs wie in Beispiel 2 beschrieben. Anstelle des Propylen-Homopolymers wird ein statistisches Copolymer aus 6 Mol% Ethylen und 94 Mol% Propylen mit einem Schmelzindex von 1,25g/10 Min. zur Pfropfung eingesetzt. Das Flüssigkeitsgemisch besteht aus 1,5 Gew. Teilen VT MOS, 1,0 Gew. Teilen TBPEH und 4,5 Gew. Teilen Aceton.

Beispiel 6 :

Durchführung des Versuchs wie in Beispiel 2 beschrieben. Anstelle VT MOS wird molar die analoge Menge Methacrylisopropyltrimethoxysilan (MATMOS) verwendet, d.h. zu 100 Gew. Teilen Polypropylen-Homopolymerpulver wird ein Flüssigkeitsgemisch, bestehend aus 2,51 Gew. Teilen MATMOS, 1,0 Gew. Teilen TBPEH und 4,5 Gew. Teilen Aceton, dosiert.

Beispiel 7 :

Durchführung des Versuchs wie in Beispiel 2 beschrieben. Anstelle VT MOS allein wird ein Monomergemisch aus VT MOS, γ -Aminopropyltrimethoxysilan (APT MOS) und Maleinsäureanhydrid (MSA) zur Pfropfung eingesetzt. Zu 100 Gew. Teilen Polypropylen-Homopolymerpulver wird ein Flüssigkeitsgemisch, bestehend aus 0,82 Gew. Teilen VT MOS, 0,82 Gew. Teilen APT MOS, 0,45 Gew. Teilen MSA, 1,0 Gew. Teilen TBPEH und 4,5 Gew. Teilen Aceton, dosiert.

Beispiel 8

In einem verschließbaren Edelstahlrührgefäß mit Heizmantel und Vorrichtung zur Stickstoffspülung wurden 100 Gew. Teile Polyethylen-HD-Homopolymerpulver mit einem mittleren Korndurchmesser von 0,25 mm und einem Schmelzindex von 1,2 g/10 min (bei 190°C/5kp, entspr. DIN 53735) vorgelegt und durch Stickstoffspülung inertisiert. Unter Rühren des Pulverbetts wird ein Flüssigkeitsgemisch, bestehend aus 1,5 Gew. Teilen Vinyltrimethoxysilan (VT MOS) und 1,0 Gew. Teilen tert.-Butylperoxy-2-ethylhexanoat (TBPEH), zugesetzt und die Mischung wird nach 50 Min. intensiver Durchmischung bei 40°C auf die Reaktionstemperatur von 90°C unter Rühren aufgeheizt und das Reaktionsgemisch 6 Stunden unter Rühren temperiert. Nach Abkühlung auf Raumtemperatur erfolgte in einem Mischer der Zusatz der Stabilisatoren Tetrakis[methylen(3,5-di-tert.butylhydroxyhydrocinnamat)]methan (0,2 Gew. Teile), Ionol (0,4 Gew. Teile) und Tris(2,4-di-tert.butylphenyl)phosphit (0,2 Gew. Teile). Nach einer 12 - stündigen Vakuumtrocknung bei 65 °C zur Entfernung von nichtgepfropftem Monomer erfolgte die Messung des Schmelzindex und die IR-spektroskopische Bestimmung des Silangehaltes.

Tabelle 1

Analysendaten der Pfropfcopolymeren nach den Beispielen 1 bis 8			
Versuch	Schmelzindex bei 230°C/2,16 kp (g/10 Min.)	Pfropfgrad (%)	Pfropfausbeute (%)
Beispiel 1	5,1	0,9	60
Beispiel 2	7,8	1,33	89
Beispiel 3	5,8	1,69	48
Beispiel 4	9,4	2,55	73
Beispiel 5	3,2	1,31	87
Beispiel 6	7,6	2,4	96
Beispiel 7	7,9	1,1	87
Beispiel 8	0,65*	1,2	81

* MFI bei 190°C/5kp

Beispiel 9

200 g eines unstabilisierten Polypropylenpulvers (Partikeldurchmesser 50 bis 250 μm , spezifische Oberfläche $4 \times 10^{-2} \text{ m}^2/\text{g}$, Schmelzindex 0,5 g/10 Min. bei $230^\circ\text{C}/2,16 \text{ kp}$) werden in einen mit einem Heizmantel versehenen Glasreaktor überführt.

Nach Einschaltung der Heizung wird der Glasreaktor auf ein Vacuum von 10^{-1} mm Hg evacuiert und anschließend 10,5 ml (9,5 g) Vinyltriethoxysilan (VTEOS; K-Faktor = 5,9) in den Reaktor eingespritzt. Die Menge an eingespritztem VTEOS liegt 10 bis 15% oberhalb der erforderlichen aufzupropfenden Menge an VTEOS entsprechend der Prozeßgleichung.

Der auf 130°C erwärmte Glasreaktor wird in die Bestrahlungskammer der Laborbestrahlungsanlage RCH- γ -30 eingebracht und mit einer Dosisleistung von 0,4 Mrd/Std. bestrahlt. Nach einer Bestrahlungszeit von 15 Minuten beträgt die absorbierte Gammabestrahlungsdosis 0,1 Mrd. Wenn die absorbierte Dosis erreicht ist, wird der Reaktor aus der Bestrahlungszone entfernt, auf Raumtemperatur abgekühlt und das VTEOS - gepropfte Polypropylen 1 Std. im Vacuum bei 140°C getrocknet, um die Spuren an nichtumgesetztem Monomer zu entfernen.

Der Anteil an gepropftem VTEOS wurde durch Fourier-IR-Analyse mit einer Genauigkeit von $\pm 0,1\%$ ermittelt und betrug 4,3%. Der Schmelzindex des modifizierten Polypropylens betrug 0,7 g/10 Min. bei $230^\circ\text{C}/2,16 \text{ kp}$.

Zur Ermittlung des durch Hydrolyse erzielbaren Gelanteils wurde eine $100\mu\text{m}$ dicke Folie durch Verpressen des modifizierten Produkts bei $180^\circ\text{C}/8,0 \text{ MPa}$ hergestellt und unter Zusatz von 2 bis 5 Masse% Dibutylzinndilaurat als Silanolkondensationskatalysator 20 bis 30 Std. bei 80°C hydrolysiert. Der durch Extraktion mit siedendem Xylen ermittelte Gelanteil betrug 73,2 Masse%.

Beispiel 10

200 g Polypropylen nach Beispiel 9 werden in einen mit einem Heizmantel versehenen Glasreaktor überführt. Nach Einschaltung der Heizung wird der Glasreaktor auf ein Vacuum von 10^{-1} mm Hg evacuiert und anschließend 5 g VTEOS (K-Faktor = 5,9) in den Reaktor eingespritzt. Die Menge an eingespritztem VTEOS liegt 10 bis 15% oberhalb der erforderlichen aufzupropfenden Menge an VTEOS entsprechend der Prozeßgleichung.

Der auf 80°C erwärmte Glasreaktor wird in die Bestrahlungskammer der Laborbestrahlungsanlage RCH- γ -30 eingebracht und mit einer Dosisleistung von 0,4 Mrd/Std. bestrahlt. Nach einer Bestrahlungszeit von 15 Minuten beträgt die absorbierte Gammabestrahlungsdosis 0,1 Mrd. Wenn die absorbierte Dosis erreicht ist, wird der Reaktor aus der Bestrahlungszone entfernt, auf Raumtemperatur abgekühlt und das VTEOS - gepropfte Polypropylen 1 Std. im Vacuum bei 140°C getrocknet, um die Spuren an nichtumgesetztem Monomer zu entfernen. Der Anteil an gepropftem VTEOS betrug 2,3% und der Schmelzindex des modifizierten Polypropylens 0,6 g/10 Min. bei $230^\circ\text{C}/2,16 \text{ kp}$. Durch hydrolytische Kondensation wurde ein Gelanteil von 68,3% erzielt.

Beispiel 11

200 g Polypropylen nach Beispiel 9 werden in einen mit einem Heizmantel versehenen Glasreaktor überführt. Nach Einschaltung der Heizung wird der Glasreaktor auf ein Vacuum von 10^{-1} mm Hg evacuiert und anschließend 5,2 g VTMOs (K-Faktor = 1,6) in den Reaktor eingespritzt. Die Menge an eingespritztem VTMOs liegt 10 bis 15% oberhalb der erforderlichen aufzupropfenden Menge an VTMOs entsprechend der Prozeßgleichung.

Der auf 130°C erwärmte Glasreaktor wird in die Bestrahlungskammer der Laborbestrahlungsanlage RCH- γ -30 eingebracht und mit einer Dosisleistung von 0,4 Mrd/Std. bestrahlt. Nach einer Bestrahlungszeit von 37,5 Minuten beträgt die absorbierte Gammabestrahlungsdosis 0,25 Mrd. Wenn die absorbierte Dosis erreicht ist, wird der Reaktor aus der Bestrahlungszone entfernt, auf Raumtemperatur abgekühlt und das VTMOs - gepropfte Polypropylen 1 Std. im Vacuum bei 140°C getrocknet, um die Spuren an nichtumgesetztem Monomer zu entfernen. Der Anteil an gepropftem VTMOs betrug 2,4% und der Schmelzindex des modifizierten Polypropylens 1,3 g/10 Min. bei $230^\circ\text{C}/2,16 \text{ kp}$. Durch hydrolytische Kondensation wurde ein Gelanteil von 70,3% erzielt.

Beispiel 12 (Vergleichsbeispiel)

200 g Polypropylen nach Beispiel 9 werden mit 0,4% Ionol stabilisiert und in einen mit einem Heizmantel versehenen Glasreaktor überführt. Nach Einschaltung der Heizung wird der Glasreaktor auf ein Vacuum von 10^{-1} mm Hg evacuiert und anschließend 5 g VTEOS (K-Faktor = 5,9) in den Reaktor eingespritzt.

Der auf 80°C erwärmte Glasreaktor wird in die Bestrahlungskammer der Laborbestrahlungsanlage RCH- γ -30 eingebracht und mit einer Dosisleistung von 0,4 Mrd/Std. bestrahlt. Nach einer Bestrahlungszeit von 15 Minuten beträgt die absorbierte Gammabestrahlungsdosis 0,1 Mrd. Wenn die absorbierte Dosis erreicht ist, wird der Reaktor aus der Bestrahlungszone entfernt, auf Raumtemperatur abgekühlt und das VTEOS - gepropfte Polypropylen 1 Std. im

Vacuum bei 140°C getrocknet, um die Spuren an nichtumgesetztem Monomer zu entfernen. Der Anteil an gepropftem VTEOS betrug 0,3% und der Schmelzindex des modifizierten Polypropylens 0,5 g/10 Min. bei 230°C/2,16 kp. Durch hydrolytische Kondensation ließ sich kein nachweisbarer Gelanteil erzielen.

5 Beispiel 13

200 g Polypropylen nach Beispiel 9 werden in einen mit einem Heizmantel versehenen Glasreaktor überführt. Nach Einschaltung der Heizung wird der Glasreaktor mehrfach mit Argon gespült und anschließend 9,5 g VTEOS (K-Faktor = 5,9) in den Reaktor eingespritzt. Die Menge an eingespritztem VTEOS liegt 10 bis 15% oberhalb der erforderlichen aufzupropfenden Menge an VTEOS entsprechend der Prozeßgleichung. Der auf 130°C erwärmte Glasreaktor wird in die Bestrahlungskammer der Laborbestrahlungsanlage RCH-γ-30 eingebracht und mit einer Dosisleistung von 0,4 Mrd/Std. bestrahlt. Nach einer Bestrahlungszeit von 15 Minuten beträgt die absorbierte Gammabestrahlungsdosis 0,1 Mrd. Wenn die absorbierte Dosis erreicht ist, wird der Reaktor aus der Bestrahlungszone entfernt, auf Raumtemperatur abgekühlt und das VTEOS - gepropfte Polypropylen 1 Std. im Vacuum bei 140°C getrocknet, um die Spuren an nicht-

15 umgesetztem Monomer zu entfernen. Der Anteil an gepropftem VTEOS betrug 4,3% und der Schmelzindex des modifizierten Polypropylens 0,7 g/10 Min. bei 230°C/2,16 kp. Durch hydrolytische Kondensation wurde ein Gelanteil von 73,2% erzielt.

Beispiel 14

In einen beheizbaren Edelstahlreaktor mit einem Volumen von 12 l, der in einer Gammabestrahlungsanlage vom Typ "Gammabeam" installiert ist, werden 1850 g Polypropylenpulver nach Beispiel 9 und 450 g eines unstabilisierten Polyethylenpulvers (Partikeldurchmesser 80 bis 240 µm, Dichte 0,961 g/cm³, Schmelzindex 29 g/10 Min. bei 190°C/2,16 kp) überführt. Nach Einschaltung der Heizung wird der Edelstahlreaktor mehrfach mit Argon gespült und anschließend 280 g VTEOS (K-Faktor=5,9) in den Reaktor eindosiert. Die Menge an zugesetztem VTEOS liegt 10% bis 15% oberhalb der erforderlichen aufzupropfenden Menge an VTEOS entsprechend der Prozeßgleichung. Nach Aufheizung des Edelstahlreaktors auf 130°C und Positionierung der Strahlenquellen in Bestrahlungsposition wird bei einer Dosisleistung von 0,0125 Mrd/Std. bestrahlt. Nach einer Bestrahlungszeit von 20 h beträgt die absorbierte Gammabestrahlungsdosis 0,25 Mrd. Nach Absenkung der Strahlenquellen in den Quellenkontainer wird der Edelstahlreaktor auf Raumtemperatur abgekühlt und das VTEOS -gepropfte Polypropylen 1 Std. im Vacuum bei 140°C getrocknet, um die Spuren an nichtumgesetztem Monomer zu entfernen. Der Anteil an gepropftem VTEOS betrug 11,4%. Durch hydrolytische Kondensation wurde ein Gelanteil von 78% erzielt.

Beispiel 15

In einen auf 75°C beheizten 1,6 m³ Kassettenreaktor mit Vibrationseinrichtung, in dessen Schmalseitenflächen die beiden Strahlaustrittsfenster der Scanner eines Elektronenbeschleunigers vom Cockroft-Walton-Typ (Energie 2500 KeV, 2 x 25 KW) integriert sind, werden kontinuierlich unter Argonatmosphäre unstabilisiertes Polypropylenpulver nach Beispiel 9 mit 450 g/s und eine Mischung aus 65 Masse% VTMOs, 5 Masse% Glycidoxypropyltrimethoxysilan (GPT-MOS) und 30 Masse% Aceton mit 5,8 g/s kontinuierlich dosiert. Das modifizierte Polypropylen wird kontinuierlich aus-

40 getragen und unter Inertbedingungen unter Zusatz von 0,30 Masse% 2,6-Di-tert.butyl-4-methoxymethylphenol, 0,15 Masse% Bis-2,2,6,6-tetra-methyl-4-piperidylsebazat und 4 Masse% Dibutylzinndilaurat, bezogen auf das modifizierte Polypropylenpulver, pneumatisch in einen Werner&Pfleiderer-Doppelschneckenextruder ZSK 120 dosiert und bei 180 bis 240°C und einer Verweilzeit von 3,5 Min. homogenisiert und granuliert. Der Anteil an gepropftem VTMOs betrug

45 0,7%, die hydrolytische Kondensation ergab einen Gelanteil von 41%.

Patentansprüche

1. Vernetzbare olefinische Polymere aus olefinischen Polymeren, ethylenisch ungesättigten Organosilanverbindungen, weiteren Zusatzstoffen und gegebenenfalls weiteren ethylenisch ungesättigten Monomeren, gesättigten Organosilanverbindungen und Verdünnungsmitteln, dadurch gekennzeichnet, daß die vernetzbaren olefinischen Polymeren nach einem Verfahren hergestellt worden sind, bei dem Mischungen aus
 - a) 100 Gew. Teilen olefinischen Polymeren,
 - b) 0,05 bis 10 Gew. Teilen ethylenisch ungesättigten Organosilanverbindungen, bevorzugt Organosilanverbindungen der Formel $XY_{3-n}SiR_n$, in der X eine ppropffähige ethylenisch ungesättigte Gruppe, Y Alkyl und/oder Aryl und R eine C₁ bis C₈-Alkoxy- und/oder Carboxygruppe und/oder Halogen darstellt, und n für die Zahlen 1, 2 oder 3 steht,

- c) 0 bis 10 Gew. Teilen weiteren ethylenisch ungesättigten Monomeren,
 d) 0 bis 10 Gew. Teilen gesättigten Organosilanverbindungen, bevorzugt Organosilanverbindungen der Formel $Z_{4-n}SiR_n$, in der Z eine Epoxyalkyl-, Glycidoxoalkyl-, Mercaptoalkyl-, Aminoalkyl- und/oder Isocyanatoalkyl - Gruppe darstellt und R eine C_1 - bis C_8 - Alkoxy- und/oder Acetoxygruppe und/oder Halogen darstellt und n für die Zahlen 1, 2 oder 3 steht,
 e) 0,01 bis 45 Gew. Teilen an weiteren Zusatzstoffen

A) unter Zusatz von 0,01 bis 5 Masse%, bezogen auf die eingesetzten olefinischen Polymere, an Acylperoxiden, Alkylperoxiden, Hydroperoxiden, Ketonperoxiden, Perestern, Peroxidcarbonaten, Peroxiketalen, Azoverbindungen und/oder Azonitrilen als thermisch zertallende Radikalbildner unter Inertbedingungen in einer ersten Stufe auf eine Temperatur T_1 erhitzt wird, die 30 bis 110°C unterhalb der Erweichungstemperatur bzw. des Kristallitschmelzpunkts der eingesetzten Polymeren liegt, und in einer zweiten Stufe auf eine Reaktionstemperatur $T_2 > T_1$ erhitzt wird, die 10 bis 60°C unterhalb der Erweichungstemperatur bzw. des Kristallitschmelzpunkts der eingesetzten Polymeren liegt, oder

B) unter Zusatz von 0 bis 40 Masse% an inerten Verdünnungsmitteln einer ionisierenden Bestrahlung bei Bestrahlungsdosen im Bereich von 0,01 bis 1,0 Mrd und Temperaturen im Bereich von 5 bis 110°C unterhalb der Erweichungstemperatur bzw. des Kristallitschmelzpunkts der eingesetzten Polymeren unterzogen werden, wobei die Prozeßbedingungen für die Herstellung der vernetzbaren olefinischen Polymeren zweckmäßig nach der Beziehung

$$M = K [T_{ME} + 80 - T_P / T_{ME} - T_P] \times \log (1 + 5,2 D) \times 100$$

- M= Masseanteil an aufgepfropften ethylenisch ungesättigten Organosilanverbindungen bzw. an aufgepfropften ethylenisch ungesättigten Organosilanverbindungen und weiteren ethylenisch ungesättigten Verbindungen (in Masse%),
 K= Empirischer Faktor, der durch die Art der ethylenisch ungesättigten Verbindungen und deren Sorptionskinetik bestimmt wird,
 T_{ME} = Erweichungstemperatur bzw. des Kristallitschmelzpunkts der eingesetzten Polymeren
 T_P = Prozeßtemperatur (in °C),
 D= Absorbierte Dosis der ionisierenden Strahlung (in Mrd)

eingestellt werden.

2. Vernetzbare olefinische Polymere nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die olefinischen Polymere Homo- und/oder Copolymere von α -Olefinen mit 2 bis 18 C-Atomen, bevorzugt lineare und/oder verzweigte Polyethylen-Homo- und/oder -Copolymere, Cycloolefin-Ethylen-Copolymere, Polypropylen-Homopolymere, statistische Propylen-Copolymere, Propylen-Blockcopolymere, statistische Propylen-Blockcopolymere, elastomere Polypropylene, isotaktisches Polybuten-1 und/oder 4-Methylpenten-1- Homo- und/oder -Copolymere sind, wobei die mittlere Korngröße der als Pulver, Granulate und/oder Grieße eingesetzten olefinischen Polymeren bei 0,001 bis 7 mm, bevorzugt bei 0,05 bis 4 mm, liegt.
3. Vernetzbare olefinische Polymere nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die ethylenisch ungesättigten Organosilanverbindungen Acryloxyalkylsilane, Alkenylalkoxysilane, Alkenylhalogensilane, Aminoalkenylsilane, Aminovinylsilane, Cycloalkenylsilane, Methacryloxyalkylsilane, Vinylalkoxysilane, Vinylhalogensilane und/oder Vinylcarboxysilane sind.
4. Vernetzbare olefinische Polymere nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die weiteren ethylenisch ungesättigten Monomere Monovinylverbindungen, Divinylverbindungen, Allylverbindungen, Acrylsäure, Acrylsäurederivate, Methacrylsäure, Methacrylsäurederivate, ungesättigte Dicarbonsäureanhydride und/oder Diene sind.
5. Vernetzbare olefinische Polymere nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die weiteren Zusatzstoffe 0,01 bis 2,5 Gew. Teile Stabilisatoren, 0,1 bis 1 Gew. Teile Antistatika, 0,2 bis 3 Gew. Teile Pigmente, 0,05 bis 1 Gew. Teile Nukleierungsmittel, 5 bis 40 Gew. Teile Füll- und/oder Verstärkerstoffe, 5 bis 20 Gew. Teile elastifizierende Zusatzstoffe, 2 bis 20 Gew. Teile Flammenschutzmittel, 0,5 bis 10 Gew. Teile Lösungsmittel und/oder 0,01 bis 1 Gew. Teile, jeweils bezogen auf die olefinischen Polymeren, Verarbeitungshilfsmittel sind.
6. Verfahren zur Herstellung vernetzbarer olefinischer Polymerer aus olefinischen Polymeren, ethylenisch ungesättigt-

ten Organosilanverbindungen, weiteren Zusatzstoffen und gegebenenfalls weiteren ethylenisch ungesättigten Monomeren, gesättigten Organosilanverbindungen und Verdünnungsmitteln, dadurch gekennzeichnet, daß Mischungen aus

- a) 100 Gew. Teilen olefinischen Polymeren,
- b) 0,05 bis 10 Gew. Teilen ethylenisch ungesättigten Organosilanverbindungen, bevorzugt Organosilanverbindungen der Formel $XY_{3-n}SiR_n$, in der X eine pfropffähige ethylenisch ungesättigte Gruppe, Y Alkyl und/oder Aryl und R eine C_1 bis C_8 -Alkoxy- und/oder Carboxygruppe und/oder Halogen darstellt, und n für die Zahlen 1, 2 oder 3 steht,
- c) 0 bis 10 Gew. Teilen weiteren ethylenisch ungesättigten Monomeren,
- d) 0 bis 10 Gew. Teilen gesättigten Organosilanverbindungen, bevorzugt Organosilanverbindungen der Formel $Z_{4-n}SiR_n$, in der Z eine Epoxyalkyl-, Glycidoxyalkyl-, Mercaptoalkyl-, Aminoalkyl- und/oder Isocyanatoalkyl-Gruppe darstellt und R eine C_1 bis C_8 -Alkoxy- und/oder Acetoxygruppe und/oder Halogen darstellt und n für die Zahlen 1, 2 oder 3 steht,
- e) 0,01 bis 45 Gew. Teilen an weiteren Zusatzstoffen

unter Zusatz von 0,01 bis 5 Masse%, bezogen auf die eingesetzten olefinischen Polymeren, an Acylperoxiden, Alkylperoxiden, Hydroperoxiden, Ketonperoxiden, Perestern, Peroxidcarbonaten, Peroxiketalen, Azoverbindungen und/oder Azonitrilen als thermisch zerfallende Radikalbildner unter Inertbedingungen in einer ersten Stufe auf eine Temperatur T_1 erhitzt wird, die 30 bis 110°C, bevorzugt 10 bis 25°C, unterhalb der Erweichungstemperatur bzw. des Kristallitschmelzpunkts der eingesetzten Polymeren liegt und wobei bei einer Verweilzeit von 1 bis 240 Min., bevorzugt 20 bis 50 min, weniger als 5 Masse% des verwendeten thermisch zerfallenden Radikalbildners zerfallen dürfen, und daß die Mischungen in einer zweiten Stufe auf eine Reaktionstemperatur $T_2 > T_1$ erhitzt werden, die 10 bis 60°C, bevorzugt 5 bis 18°C, unterhalb der Erweichungstemperatur bzw. des Kristallitschmelzpunkts der eingesetzten Polymeren liegt und bei dem die Halbwertszeit des Zerfalls des verwendeten thermisch zerfallenden Radikalbildners höchstens 60 min. und die Reaktionszeit mindestens 6 Halbwertszeiten des Zerfalls des verwendeten thermisch zerfallenden Radikalbildners beträgt.

7. Verfahren zur Herstellung vernetzbarer olefinischer Polymerer aus olefinischen Polymeren, ethylenisch ungesättigten Organosilanverbindungen, weiteren Zusatzstoffen und gegebenenfalls weiteren ethylenisch ungesättigten Monomeren, gesättigten Organosilanverbindungen und Verdünnungsmitteln, dadurch gekennzeichnet, daß Mischungen aus

- a) 100 Gew. Teilen olefinischen Polymeren,
 - b) 0,05 bis 10 Gew. Teilen ethylenisch ungesättigten Organosilanverbindungen, bevorzugt Organosilanverbindungen der Formel $XY_{3-n}SiR_n$, in der X eine pfropffähige ethylenisch ungesättigte Gruppe, Y Alkyl und/oder Aryl und R eine C_1 bis C_8 -Alkoxy- und/oder Carboxygruppe und/oder Halogen darstellt, und n für die Zahlen 1, 2 oder 3 steht,
 - c) 0 bis 10 Gew. Teilen weiteren ethylenisch ungesättigten Monomeren,
 - d) 0 bis 10 Gew. Teilen gesättigten Organosilanverbindungen, bevorzugt Organosilanverbindungen der Formel $Z_{4-n}SiR_n$, in der Z eine Epoxyalkyl-, Glycidoxyalkyl-, Mercaptoalkyl-, Aminoalkyl- und/oder Isocyanatoalkyl-Gruppe darstellt und R eine C_1 bis C_8 -Alkoxy- und/oder Acetoxygruppe und/oder Halogen darstellt und n für die Zahlen 1, 2 oder 3 steht,
 - e) 0,01 bis 45 Gew. Teilen an weiteren Zusatzstoffen
- unter Zusatz von 0 bis 40 Masse% an inerten Verdünnungsmitteln einer ionisierenden Bestrahlung, die bevorzugt durch Nuklidstrahlenquellen enthaltende Bestrahlungseinrichtungen oder durch Elektronenbeschleuniger appliziert wird, bei Bestrahlungsdosen im Bereich von 0,01 bis 1,0 Mrd, bevorzugt von 0,01 bis 0,25 Mrd, und Temperaturen im Bereich von 5 bis 110°C, bevorzugt 20 bis 80°C, unterhalb der Erweichungstemperatur bzw. des Kristallitschmelzpunkts der eingesetzten Polymeren unterzogen werden, wobei die Prozeßbedingungen für die Herstellung der vernetzbaren olefinischen Polymeren zweckmäßig nach der Beziehung

$$M = K [T_{ME} + 80 - T_P / T_{ME} - T_P] \times \log (1 + 5,2 D) \times 100$$

- M= Masseanteil an aufgepfropften ethylenisch ungesättigten Organosilanverbindungen bzw. an aufgepfropften ethylenisch ungesättigten Organosilanverbindungen und weiteren ethylenisch ungesättigten Verbindungen (in Masse%),
- K= Empirischer Faktor, der durch die Art der ethylenisch ungesättigten Verbindungen und deren Sorptionskinetik bestimmt wird,

T_{ME} = Erweichungstemperatur bzw. des Kristallitschmelzpunkts der eingesetzten Polymeren
 T_P = Prozeßtemperatur (in °C),
 D = Absorbierte Dosis der ionisierenden Strahlung (in Mrd)

eingestellt werden.

8. Verfahren zur Herstellung vernetzbarer olefinischer Polymerer nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß als olefinische Polymere Propylenpolymere eingesetzt werden, die ionisierende Bestrahlung bei Temperaturen von 20 bis 155°C, bevorzugt bei 80 bis 140°C, erfolgt, und die Prozeßbedingungen für die Herstellung der vernetzbaren Polypropylene zweckmäßig nach der Beziehung

$$M = K [240 - T / 160 - T] \times \log (1 + 5,2 D) \times 100$$

M = Masseanteil an aufgepfropften ethylenisch ungesättigten Organosilanverbindungen bzw. an aufgepfropften ethylenisch ungesättigten Organosilanverbindungen und weiteren ethylenisch ungesättigten Verbindungen (in Masse%),

K = Empirischer Faktor, der durch die Art der ethylenisch ungesättigten Verbindungen und deren Sorptionskinetik bestimmt wird,

T = Prozeßtemperatur (in °C),

D = Absorbierte Dosis der ionisierenden Strahlung (in Mrd)

eingestellt werden.

9. Verfahren zur Herstellung vernetzbarer olefinischer Polymerer nach einem oder mehreren der Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Sorption der Reaktanden b), c) und d) durch die olefinischen Polymeren a) und die Umsetzung der sorbierten Reaktanden b), c) und d) mit den olefinischen Polymeren a) bei Drucken von 0,01 bis 1 MPa, bevorzugt bei Drucken von 0,05 bis 0,5 MPa, durchgeführt werden.

10. Anwendung von vernetzbaren olefinischen Polymeren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5 sowie von Mischungen mit nichtmodifizierten olefinischen Polymeren zur Herstellung von Folien, Fasern, Platten, Beschichtungen, Rohren, Hohlkörpern, Schaumstoffen und/oder Formteilen.

(19)



Europäische Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 821 018 A3

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(88) Veröffentlichungstag A3:
30.09.1998 Patentblatt 1998/40

(51) Int. Cl.⁶: **C08F 255/00**, C08L 51/06
// (C08F255/00, 230:08)

(43) Veröffentlichungstag A2:
28.01.1998 Patentblatt 1998/05

(21) Anmeldenummer: 97111905.2

(22) Anmeldetag: 12.07.1997

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC
NL PT SE**
Benannte Erstreckungsstaaten:
SI

(30) Priorität: 22.07.1996 DE 19629429
22.07.1996 DE 19629427

(71) Anmelder:
**PCD-Polymere Gesellschaft m.b.H.
A-4021 Linz (AT)**

(72) Erfinder:
• **Rätzsch, Manfred, Prof. Dr.**
4202 Kirchschlag (AT)
• **Hesse, Achim, Dr.**
4020 Linz (AT)

- **Bucka, Hartmut**
4622 Eggendorf (AT)
- **Leistner, Dirk, Dr.**
1050 Wien (AT)
- **Ivanchev, Sergej, Prof. Dr.**
Sankt Petersburg (RU)
- **Heikin, Saul, Dr.**
Sankt Petersburg (RU)
- **Mesh, Alla, Dr.**
Sankt Petersburg (RU)
- **Pukschanski, Moisej**
Sankt Petersburg (RU)

(74) Vertreter:
Schinke, Herbert, Dr. Dr.,
Patentanwaltskanzlei
LEUPATENT,
Am Haupttor, Bürocenter
06236 Leuna (DE)

(54) Vernetzbare olefinische Polymere und Verfahren zu ihrer Herstellung

(57) Vernetzbare olefinische Polymere, die aus Mischungen aus olefinischen Polymeren und pfropffähigen ethylenisch ungesättigten Organosilanverbindungen nach einem Zweistufenverfahren unter Einsatz von thermisch zerfallenden Radikalbildnern durch Erwärmung der Mischungen auf eine Temperatur von 30 bis 110°C unterhalb der Erweichungstemperatur bzw. des Kristallitschmelzpunkts der eingesetzten olefinischen Polymeren und nachfolgende Erwärmung der Mischungen auf eine Reaktionstemperatur von 10 bis 60 °C unterhalb der Erweichungstemperatur bzw. des Kristallitschmelzpunkts der eingesetzten olefinischen Polymeren hergestellt wurden, oder nach einem Verfahren unter Einwirkung ionisierender Strahlung bei gleichzeitiger Sorption der Organosilanverbindungen und Strahleneinwirkung hergestellt wurden, sind zur Erzeugung von Folien, Fasern, Platten, Beschichtungen, Rohren, Hohlkörpern, Schaumstoffen und Formteilen geeignet.

EP 0 821 018 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 97 11 1905

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
X	US 4 058 583 A (GLANDER FRITZ ET AL) 15. November 1977 * Spalte 2, Zeile 24 - 38 * * Spalte 2, Zeile 47 - Spalte 3, Zeile 33 * ---	1-10	C08F255/00 C08L51/06 //(C08F255/00, 230:08)
X	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 85, no. 22, 29. November 1976 Columbus, Ohio, US; abstract no. 161269, GLANDER ET AL: "CROSSLINKED THERMOPLASTICS OR ELASTOMERS BY GRAFTING A SILANE COMPOUND" Seite 51; Spalte 2; XP002073654 * Zusammenfassung * & BR 241 141 A (KABEL UND METALLWERKE GUTEHOFFUNGSHUETTE) 9. Dezember 1975 ---	1-6,10	
D.X	GB 1 522 760 A (KABEL METALLWERKE GH) 31. August 1978 * Seite 1, Zeile 30 - 80 * * Seite 3, Zeile 56-70; Ansprüche 1-19; Beispiel 1 * ---	1-6,10	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
X	US 4 529 750 A (GIMPEL FRANCO) 16. Juli 1985 * Spalte 1, Zeile 61-65 : Spalte 4, Zeile 36-50 ; Spalte 2, Zeile 45-68 * * Spalte 3, Zeile 50-60; Beispiel 1 * ---	1-6,10	C08F C08L
X	EP 0 160 636 A (HAINAUT CABLERIES CORDRIES SA :FABRICABLE KABELFABRIEK VAN HU (BE)) 6. November 1985 * Seite 2, Zeile 30-32 * * Seite 3, Zeile 1-36; Ansprüche 1-15; Beispiele 1,2 * --- -/--	1-3,5, 7-10	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche	Prüfer	
DEN HAAG	5. August 1998	Hammond, A	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE		<p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument --- & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>	
<p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur</p>			

EP 0 821 018 A3 (P04C03)



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 97 11 1905

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
X	FR 2 558 472 A (CONSERVATOME) 26. Juli 1985 * Seite 3, Zeile 18 - Seite 4, Zeile 5 * -----	1-3,5, 7-10	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 5. August 1998	
		Prüfer Hammond, A	
<p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur</p> <p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument</p> <p>3 : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			

EPO FORM 1503 03 82 (P04C03)

3